

DURETÉ DU BOIS

ESSENCES	Charge nécessaire pour faire pénétrer une sphère de 0,444 po de diam Essences jusqu'à mi-diamètre (lb)*
FEUILLUS	
Caryer cordiforme (Hickory)	2138 lb
Érable à sucre	1638 lb
Chêne blanc	1602 lb
Frêne blanc	1586 lb
Bambou (Pour information seul.)	1520 lb
Chêne rouge	1388 lb
Orme rouge	1378 lb
Bouleau jaune (Merisier)	1332 lb
Noyer noir	1180 lb
Cerisier	990 lb
Érable rouge (Plaine)	984 lb
Bouleau à papier (Bouleau blanc)	972 lb
Érable argenté	850 lb
Peuplier à grandes dents	415 lb
RÉSINEUX	
Mélèze iricin (Mélèze)	724 lb
Douglas taxifolié (Sapin Douglas de l'Ouest)	672 lb
Pin rouge	476 lb
Pin blanc	372 lb
Thuya géant (Cèdre rouge de l'Ouest)	331 lb

* Forintek Canada Corp. (Résistance et propriétés connexes des bois indigènes au Canada)