

Spécifications générales 7½"

Caractéristiques		Chêne Blanc - Ingénierie - Tongue & Groove ¾
Description		<ul style="list-style-type: none"> • Construction ingénierie en contreplaqué de merisier russe • Micro V-joint sur 4 côtés
Épaisseur		<ul style="list-style-type: none"> • ¾" (19mm) Top layer 3.5 mm
Largeur		<ul style="list-style-type: none"> • 7" ½ (190mm)
Longueur		<ul style="list-style-type: none"> • Longueurs aléatoires de 1' à 7' pour une moyenne de 3,5'
Installation		<ul style="list-style-type: none"> • Collée ou clouée
Sous-plancher		<ul style="list-style-type: none"> • Bois, béton ou système de plancher radiant
Essence		<ul style="list-style-type: none"> • Chêne blanc
Grade		<ul style="list-style-type: none"> • Sélect naturel : Mélange plus uniforme avec légère variations • Caractère léger : Mélange de bois de cœur et de bois d'aubier
Couleur		<ul style="list-style-type: none"> • 9 couleurs : Transparent, Naked oak, Night Owl (Brossé), Mist (Brossé), Beachwood, Seastone, Italian grey, Imagine • *Notez que le Night Owl sera discontinué
Fini		<ul style="list-style-type: none"> • 10 couches de vernis d'oxyde d'aluminium - Protection UV vernis anti-égratignures
		<ul style="list-style-type: none"> • Mat - 10% de lustre
		<ul style="list-style-type: none"> • Coefficient de friction statique (ASTM-D-2047) : Résistance au glissement supérieure à 0,5
Standards applicables		<ul style="list-style-type: none"> • Brûlure en surface (ASTM-E-84): FSI (Flame Spread Index) 150 Classe C SD (Smoke Development) 110 • Brûlure en surface (ULC-S-102-2): FSV (Flame Spread Value) 150 SD (Smoke Development) 305 to 365
		<ul style="list-style-type: none"> • Valeur R: R 0.34 to 0.36
		<ul style="list-style-type: none"> • Flux radiant critique (ASTM-E-648-94a): 0.46 to 0.47watt/ cm2
		<ul style="list-style-type: none"> • Émissions de formaldéhyde et de COV (CDPH 1.1, 2010): Groupe de produit ciblé (Lock) conforme
		<ul style="list-style-type: none"> • Provenance du bois : Amérique du nord & Europe
Origine		<ul style="list-style-type: none"> • Provenance du bois : Amérique du nord & Europe
Utilisation		<ul style="list-style-type: none"> • Résidentiel ou commercial léger
Accessoires		<ul style="list-style-type: none"> • Nez de palier carré et grille de ventilation
Garanties		<ul style="list-style-type: none"> • Garantie structurelle à vie limitée (Humidité relative doit être maintenue entre 25% et 70%) • 30-ans de garantie contre l'usure du fini résidentielle et 3 ans de garantie contre l'usure du fini commercial léger
Dureté relative de l'essence :		
Selon le test Janka de la NWFA (ASTM-D-143) Chêne blanc 1 550 lb * - 100% * lb = Force appliquée en livres		